

DURAFLEX BLAU

Laca (barniz) de base disolvente



2:1



Descripción

Laca azul (barniz) de base disolvente para recubrir el marco serigráfico. De dos componentes, requiere la mitad de ENDURIDOR DURAFLEX (2:1).

Apto para barnizar marcos de hierro evitando su oxidación y a su vez versátil cómo bloqueador no recuperable. Muy flexible y de muy alta resistencia mecánica.

Aplicación

Aplicar sobre la pantalla serigráfica en brocha, aerógrafo o raedera (ideal para lacado lateral).

Una vez mezclado con el ENDURIDOR DURAFLEX (2:1), tendrá una vida útil de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura ambiente.

El secado al tacto será a las 2-3 horas pero se recomiendan 12 horas para el secado completo.

Propiedades

Muy alta tixotropía evitando así, el goteo por gravedad. Tiene muy buena elasticidad, facilitando la aplicación con brocha o raedera.

Alta opacidad y opcionalmente puede añadirse retardante, acelerante o diluyente.

Sólo en caso de diluir, reduciremos su opacidad

Manipulación

Mantener en el envase original bien cerrado.
Usar en espacios ventilados o con uso de extractor.
En ningún caso debe fumarse o acercarse ningún tipo de llama o chispa en el lugar donde se encuentre el producto.

Especificaciones

Acabado de poliuretano pigmentado.
Líquido. Viscoso. Sistema tintométrico.
Viscosidad (DIN 4) 25°C: 80"-90"
Viscosidad mezcla: 25"-30"
Peso específico 25°C (Kg/l): 1,190-1,210
Catalizador: 007303
COV's % peso: 46.466
COV's g/l: 558.520
%Carbono en peso: 12.749
Sólidos (%): 53.240

Almacenamiento

Mantener en su envase original bien cerrado y en lugares frescos. No exponer a temperaturas superiores a 30°C ni exponer directamente al sol.

Alejar de fuentes de calor.

En estas condiciones el producto se mantiene estable durante 12 meses sin abrir.

Formato

Envase de 5 litros.

El kit de trabajo consta de dos envases de DURAFLEX BLAU (5L) y un envase de ENDURIDOR DURAFLEX (5L).

Antes de utilizar el producto consulten la ficha de seguridad, SDS
Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.
Before using the product, read the safety data sheet, SDS.

Is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.
GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU
+34 932 49 69 49